

**תעודת בדיקה מספר 9411905706**

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

**פרטי ההזמנה**

שם המזמין	: צ.ל.פ. פולינום בידוד בע"מ
מענו	: ת.ד. 37860 ברקאי
תאריך ההזמנה	: 2014/04/02

**תאור המוצר**

חומרי בניה	: פולינום ULTRA תאורו: יריעת בידוד עם בועות
הדגם הנבדק	: ארץ יצור : ישראל
שם היצרן	: צ.ל.פ. פולינום
(לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)	

**פרטי הנטילה**

המדגם ניטל בתאריך	: 2014/03/31
הנוטל	: המזמין

**מהות הבדיקה**

סיווג החומר לפי סעיפים: 2.3.2-התפשטות האש, 2.4-צפיפות העשן, 2.5-עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף של התקן הישראלי ת"י 755 - תגובות בשרפה של חומרי בנייה: שיטות בדיקה, מדצמבר 2010, גליון תיקון מספר 1 מנובמבר 2011
---

**תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.**

מסמך זה מכיל 3 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.

**מסקנות בדיקה חלקית**

<p>הדוגמה הנ"ל שנבדקה סווגה לפי אמות המידה בת"י 755 (2010) כדלהלן:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- דרגת התלקחות V (חמש)</li> <li>- דרגת צפיפות עשן 4 (ארבע)</li> <li>- דרגת עיוות צורה והטיפטוף 2 (שתיים)</li> <li>- הערות -</li> </ul> <p>כינוי הדגם ושם היצרן שצויינו לעיל נכתבו בהתאם להצהרת מזמין הבדיקה.</p> <p>פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.</p>
---

2014/05/15

תאריך הדפסה מקורי

**תעודת בדיקה מספר 9411905706**

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

**תאור מרחב של המוצר**

דף 2 מתוך 3

מידות הדוגמה: 90 X 27 ס"מ ועובי כולל של כ- 15 מ"מ

מסה ליחידת שטח: כ- 393 גר'/מ"ר

מסה ליחידת נפח: כ- 26 ק"ג/מ"ק

דוגמת יריעה עם בועות אוויר סגורות בין רדידי אלומיניום  
המכונה ע"י המזמין:  
יריעת בידוד פולינום ULTRA תוצרת צ.ל.פ. פולינום.

**תעודת בדיקה מספר 9411905706**

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 3

מספר סעיף בתקן	התכונה הנבדקת	יחידת המידה	ממצאי הבדיקה			תוצאה למדגם	ליקויים/ הערות
2.3.2	התפשטות האש						
2.3.2	החומר מסוג עפ"י טבלה 1 של ת"י 755						
2.3.2.1	התפשטות אש מירכית תוך 15 דקות	מ"מ	0.0	0.0	0.0		
2.3.2.1	התפשטות אש מירכית תוך 10 דקות	מ"מ	0.0	0.0	0.0		
2.3.2.2	סיווג המוצר					V	
2.4	צפיפות העשן						
2.4.4	בליעת אור מקסי	אחוז	4.0	6.0	4.0	4.0	4.5
2.4.4	סיווג המוצר						4
2.5	עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף						
2.5.3	התנהגות הדוגמה בעת הניסוי	ללא יחידה					ראה הערה
2.5.3	סיווג המוצר						2