קירות
ותקרות

תו תקן 1945

מכון התקנים הישראלי

04/2015

נירוקריל EXTRA

תיאור המוצר

צבע אקרילי על בסיס מים, המיועד לצביעת קירות פנים וחוץ. בעל כושר כיסוי גבוה במיוחד והסתרה מעולה. לאחר הצביעה מתקבל גימור בעל מגע קטיפתי המקנה לקירות הבית מראה נקי ורענן. קל וידידותי ליישום, רחיץ, עמיד לאורך זמן ושומר על מראה חדש. נירוקריל EXTRA נושא תו תקן ישראלי 1945.

משמש לצביעת קירות פנים וחוץ: טיח, בטון, לוחות צמנט, קירות גבס ועוד, לאחר הכנה מתאימה של המשטח.

הכנת השטח

יש לנקות היטב את פני השטח מכל גוף זר, כגון: צבע ישן, רופף ומתקלף, אבק, סיד, שמנים וכו'. יש לוודא שהצבע הישן שנשאר על הקיר מחובר היטב לתשתית. **קירות קיימים:** קירות פנים - במידה ונדרש לתקן פגמים, יש לתקן עם גולד בונד או פרוסימו של נירלט. לאחר ביצוע התיקונים, יש ללטש, להמתין לייבוש מלא של החומר וליישם פריימר S. קירות חוץ - במידה ונדרש לתקן פגמים, יש לתקן עם אלטק חוץ של נירלט, להמתין לייבוש מלא של החומר וליישם פריימר X. **קירות חדשים:** על גבי קירות שליכט חדשים, יש ליישם תחילה פריימר S לקירות פנים או פריימר X לקירות חוץ.

הוראות יישום

יש לבחוש היטב את הצבע לפני השימוש ולצבוע שתי שכבות בעזרת רולר / מברשת / התזת איירלס. יש להמתין כשעתיים בין שכבה לשכבה (בתנאי מזג אוויר רגילים).

הוראות ניקוי

כלים וידיים ניתן לנקות במים וסבון בתום השימוש.

גימור

גוון: כל גווני מניפת נירלט
גימור: מט

נתונים טכניים

מכיל: תערובת אקרילית על בסיס מים וחומרים מינרלים.
דילול: במים, 20% לשכבה ראשונה, 10% לשכבות הנוספות.
כושר כיסוי מירבי*: כ- 13 מ"ר / ליטר.

הגבלות

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל- 7 מעלות צלזיוס, וכאשר צפוי גשם בטווח של 72 שעות.

זמני ייבוש

בין השכבות: שעתיים
ייבוש למגע: 1 שעה
ייבוש סופי: 24 שעות
(בתנאי אקלים של 20 מעלות צלזיוס ו- 80% לחות).

אחסנה

24 חודשים בדלי סגור, במקום קריר ויבש.

אריזות

1, 3, 5, 10, 16, 18 ליטר

אמצעי זהירות בטיחות ובריאות: החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב .במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות לייעוץ רפואי. יש לשמור את האריזה סגורה היטב, לא לתלותה מהידית ולהרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט.

הערות כלליות: אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף לייעוץ בעת כתיבת מפרטי עבודה ספציפית. * כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית, אופן הצביעה, גוון הרקע, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המירבי. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע ונסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר . אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת..

נירלט בע"מ יועץ הצביעה שלך 1700-500-004 www.nirlat.com