קירות
ותקרות

נירלט

LOW VOC

מכון התקנים הישראלי

תו תקן 809

04/2015

פרפקט לגבס

תיאור המוצר

צבע אקרילי בגימור מט לצביעת קירות פנים, רחיץ, נושא תו תקן ישראלי 809. מיועד לצביעת קירות גבס וטיח גבס, נצמד היטב לתשתית. מתאים גם לצביעת קירות חדשים לאחר הכנת שטח מתאימה ולצביעה ישירה על צבע קיים. לצבע כושר כיסוי והסתרה גבוהים, קל ונוח ליישום ואינו מתיז בזמן הצביעה.

הכנת השטח

על מנת לקבל תוצאות טובות, יש לבצע הכנת שטח יסודית וקפדנית.

לוחות גבס: את החיבורים בין לוחות הגבס יש לסגור עם גולד בונד של נירלט וסרט חיבור, ולאחר ייבוש, לשייף עד קבלת משטח ישר ואחיד. יש לנקות את המשטח מאבק, ליישם פריימר S ולהמתין לייבוש.

טיח גבס: יש לשייף קלות עד קבלת משטח ישר ואחיד ולנקות היטב מאבק.

חידוש קירות: יש לנקות היטב את פני השטח מכל גוף זר כגון: סיד ישן, אבק, צבע מתקלף, שמנים וכו'. במידה ויש צבע ישן על הקיר, יש לוודא שהוא מחובר לתשתית. חלקים רופפים יש להסיר באמצעות שפכטל גירוד ונייר לטש. תיקונים יש לעשות עם פרוסימו או גולד בונד של נירלט. לאחר ייבוש, יש ליישם פריימר S ולהמתין לייבוש.

הוראות יישום

יש ליישם 2 שכבות באמצעות מברשת, רולר או התזת איירלס. יש לדלל בהתאם להוראות.

הוראות ניקוי

כלים ניתן לנקות עם מים וסבון מיד לאחר השימוש.

גימור

גוון: לבן וגווני פסטל
גימור: מט

נתונים טכניים

מכיל: תערובת אקרילית על בסיס מים וחומרים מינרלים.
דילול: את הערבוב הראשון יש לבצע ללא דילול. אח"כ 20% במים לשכבה ראשונה ועד 10% לשכבה השנייה.
כושר כיסוי מירבי*: כ- 10 מ"ר / ליטר.

הגבלות

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל-7 מעלות צלזיוס.

זמני ייבוש

בין השכבות: 4 שעות
ייבוש למגע: 1 שעה
ייבוש סופי: 24 שעות
(בתנאי אקלים של 20 מעלות צלזיוס ו-80% לחות).

אחסנה

24 חודשים בדלי סגור, במקום קריר ויבש.

אריזות

16 ליטר

אמצעי זהירות בטיחות ובריאות: החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב. במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות לייעוץ רפואי. יש לשמור את האריזה סגורה היטב, לא לתלותה מהידית ולהרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט.

הערות כלליות: אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף לייעוץ בעת כתיבת מפרטי עבודה ספציפית. * כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית, אופן הצביעה, גוון הצבע, גוון הרקע, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המירבי. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע ונסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

מכון התקנים הישראלי