תרמוקיר AC 480 (טיח אקוסטי)

טיח לבליעה אקוסטית



צבע
לבן/אפור.

טקסטורה
מחוספסת

סוג ומשקל אריזה
שק, 15 ק"ג

מספר שקים במשטח
50

תקנים
נבדק לפי ISO354 למדידת בליעת הקול.
בעל תו ירוק.

מכון התקנים הישראלי

תכונות ושימושים עיקריים
- **ליישום על תקרות וקירות בכל סוגי המבנים.**
- **מתאים לחללים גדולים כגון אולמות אירועים, מסעדות, אולמות ספורט וכד'.**
- **מתאים במיוחד לחללים ומבנים קמורים.**
- **בעל כושר בידוד תרמי.**
- **לשימוש פנימי.**
- **תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.**

נתונים טכניים
מקדם בליעת קול בתחום הדיבור:
- ביישום הטיח בעובי 25 מ"מ ישירות על תשתית בטון:
  $\alpha_w = 0.50$
- ביישום הטיח בעובי 8 מ"מ על לוחות צמר זכוכית (50 מ"מ):
  $\alpha_w = 0.80$
- משקל סגולי לאחר ייבוש כ- 450 ק"ג/מ"ק.
- משך שמישות לעבודה: כשעתיים.

הרכב החומר
אגרגטים מותפחים, צמנט, שרפים ומוספים מיוחדים.

הספק אופייני
- כ- 1.2 מ"ר/שק בעובי 25 מ"מ.
- כ- 3.6 מ"ר/שק בעובי 8 מ"מ.
- ההספק עשוי להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ולאופן היישום.

רקע ותשתית
- בטון, טיח, בלוק בטון, בלוק בטון תאי מאושפר באוטוקלב, לוח גבס, לוחות צמנטיים.
- יום לפני היישום יש לשטוף את התשתיות הצמנטיות במים להסרת האבק, שמן, מלחים וכל גורם אחר היכול לגרום כשל בביצוע.
- יש להסיר מתשתית הלוחות אבק, לכלוך וכל גורם העלול להוות כשל בביצוע

אזהרה
חל איסור מוחלט על ערבוב המוצר עם גבס ו/או מוצרים המכילים גבס, למניעת כשל לאחר היישום.

אופן היישום
הכנת התערובת
יש לשפוך 8.5-9.0 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל באמצעות ערבל חשמלי עד קבלת עיסה אחידה, עדינה ונקייה מגושים. לאחר המתנה של כ- 5 דקות יש לערבל ערבול קצר נוסף. משלב זה החומר מוכן לשימוש.

אופן היישום-המשך

אופן ההשמה

- יש למרוח על התשתית שכבה דקה ומהודקת באמצעות מרית חלקה, ומיד להשלים בשכבה נוספת, עד לעובי הנדרש.
- יש לגרד, יום לאחר היישום, את השכבה העליונה של הטיח באמצעות סרגל גירוד, ולהתיז שכבה נוספת בהתאם לדרישת האדריכל.
- עובי נדרש לאחר גירוד:
  על לוחות צמר זכוכית: 8-10 מ"מ.
  על תשתיות אחרות: 25 מ"מ.

הנחיות כלליות

- יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
- החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
- אחסון המוצר עם חומרים/מוצרים המכילים גבס אסור בהחלט.
- טווח הטמפ' המותרת ליישום: 5°-35° צלזיוס.
- משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
- אין ליישם בימי שרב או בשיורד גשם.
- יישום שכבת צבע או חומר אחר על "תרמוקיר AC 480" אסור בהחלט.
- תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
- יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
- טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
- היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע, ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.



פרטי קשר

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ
קיבוץ חורשים 4586500
טלפון 03-6333318
פקס 03-6333498
אימייל termokir@termokir.co.il
אתר www.termokir.co.il

תאריך עדכון

נובמבר 2020