

תעודת בדיקה מס' 7013300465
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ

מענו : א. תעשיה אלון תבור עפולה 0018000

תאריך ההזמנה : 17/03/2020

תאור המוצר

דוגמת לוח גבס לבן עם ציפויים בגוונים כחול וחום המכונה ע"י המזמין : גבס דק תכלת לבידוד אקוסטי עובי 12.5 מ"מ PIANOHD תוצרת אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ, ישראל.

פרטי הנטילה

הדוגמה ניטלה בתאריך : 17/03/2020 (השלמת חומר בתאריך 19/05/2020)

הדוגמה נבחרה ע"י בא כוח : המזמין

מקום הנטילה : אין מידע

מהות הבדיקה

בדיקת חישוב חום השרפה לפי תקן בין-לאומי ISO 1716:2010
"Reaction to fire tests for products – Determination of the gross heat of combustion (caloric value)".

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק

מסמך זה מכיל 4 דפים ואין
להשתמש בו אלא במלואו

סיכום

1. הבדיקה בוצעה בשיטה שבסעיף 7.9 של התקן הנ"ל.
2. כל רכיב של המוצר (עיקרי ולא עיקרי) נבדק בנפרד.
3. הבדיקה בוצעה במכשיר Parr 6200 Calorimeter עם תא שריפה דגם I108P.

(פרטים ראה בגוף התעודה)

שם החותם : דר' רכדו גורה
תפקידו : ראש ענף בטיחות אש

שם החותם : גנאדי ברלין
תפקידו : מהנדס בכיר

תאריך : 26/05/2020

תעודת בדיקה מס' 7013300465

דף מס' 2 מתוך 4 דפים

7 תיאור הדוגמה

- דוגמת לוח גבס לבן עם ציפויים בגוונים כחול וחום המכונה ע"י המזמין: גבס דק תכלת לבידוד אקוסטי עובי 12.5 מ"מ PIANOHD תוצרת אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ, ישראל.

7.1 מידות הדוגמה

- מידות הדוגמה: כ- 50 X 50 ס"מ; עובי ממוצע: כ- 12.5 מ"מ.
- מסה ליחידת שטח: כ- 12960 גר"/מ"ר.
- מסה ליחידת נפח: כ- 1037 ק"ג/מ"ק.

7.3 מבנה הדוגמה

- הדוגמה מכילה 3 (שלושה) רכיבים:
- רכיב העיקרי: ליבת גבס לבן, מסה ליחידת שטח (m_1): 13.0529 ק"ג/מ"ר.
- רכיב לא עיקרי חיצוני: נייר כחול, מסה ליחידת שטח (m_2): 0.2258 ק"ג/מ"ר.
- רכיב לא עיקרי חיצוני: נייר חום, מסה ליחידת שטח (m_3): 0.1924 ק"ג/מ"ר.
- מסה ליחידת שטח של המוצר (m): $13.4711 = 13.0529 + 0.2258 + 0.1924$ ק"ג/מ"ר.

7.6 איקלום

- פיסות הדוגמה אוקלמו בטמפרטורה (23 ± 2) מעלות צלזיוס ולחות יחסית (50 ± 5) אחוז לפי תקן אירופי EN 13238 במשך 144 שעות עד המשקל הקבוע.

8.3 תהליך הבדיקה

- תאריך הבדיקה: 25.05.2020.
- הבדיקה בוצעה בשיטה שבסעיף 7.9 של התקן הנ"ל.
- הבדיקה בוצעה בתא שרפה (bomb) מס' 3, שווה ערך אנרגיה של התא $E = 2377.56$.

9 ממצאי הבדיקה

1- הרכיב העיקרי – ליבת גבס לבן

מס' ניסוי	משקל הדוגמה, גר'	משקל החומצה, גר'	Q_{PCS1} , MJ/kg	Q_{PCS1} , MJ/kg ממוצע 1,2,5	Q_{PCS1} , MJ/m ² ממוצע 1,2,5
1	0.5353	0.9884	0.9587	0.8904	11.6223
2	0.5569	1.0097	0.7652		
3	0.5233	0.9935	0.9473		

(*) תוצאות שלא משתתפות בחישוב חום הבעירה לפי סעיף 11 של התקן הנ"ל.

הערה:

פענוח סימונים וראשי תיבות ראה בנספח א לתעודה זו.

תעודת בדיקה מס' 7013300465

דף מס' 3 מתוך 4 דפים

2 - הרכיב הלא עיקרי חיצוני – נייר כחול

ממוצע Q_{PCS2} , MJ/m^2	Q_{PCS2} , MJ/m^2	Q_{PCS2} , MJ/kg	משקל החומצה, גר'	משקל הדוגמה, גר'	מס' ניסוי
3.5459	3.5234	15.6042	ללא	0.5129	1
	3.5537	15.7382	ללא	0.5198	2
	3.5606	15.7690	ללא	0.5372	3

3 - הרכיב הלא עיקרי חיצוני – נייר חום

ממוצע Q_{PCS3} , MJ/m^2	Q_{PCS3} , MJ/m^2	Q_{PCS3} , MJ/kg	משקל החומצה, גר'	משקל הדוגמה, גר'	מס' ניסוי
3.1465	3.1009	16.1170	ללא	0.5270	1
	3.1766	16.5103	ללא	0.5027	2
	3.1620	16.4343	ללא	0.5194	3

18.3147	$Q_{PCS1} + Q_{PCS2} + Q_{PCS3} = (MJ/m^2)$
---------	---

9.1 חישוב חום השרפה למוצר (Annex D) של התקן הנ"ל

כדי לחשב חום השרפה של המוצר כולו מחברים חום השרפה הממוצע של כל רכיב (MJ/m^2) ומחלקים למסה ליחידת שטח של המוצר כולו m (ראה סעיף 7.3 של תעודת בדיקה הזו).

$$1.36 MJ/kg = 18.3147 / 13.4711 = Q_{PCS}$$

תל אביב / 26/05/2020

נספח א לתעודת בדיקה מס' 7013300465

דף מס' 4 מתוך 4 דפים

פענוח סימונים וראשי תיבות

עלית טמפרטורה	ΔT
איבוד משקל	Δm
התפשטות הלהבה	F_s
מקדם קצב גידול האש	FIGRA
התפשטות אש צדדית	LFS
פוטנציאל קלורי ברוטו	PCS
פוטנציאל קלורי נטו	PCI
קצב היוצרות עשן	SMOGRA
משך הבעירה	t_f
שחרור חום כללי תוך 600 שניות	THR _{600s}
שחרור עשן כללי תוך 600 שניות	TSP _{600s}

תעודת בדיקה מס' 7013300466
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ

מענו : א. תעשיה אלון תבור עפולה 0018000

תאריך ההזמנה : 17/03/2020

תאור המוצר

דוגמת לוח גבס לבן עם ציפויים בגוונים כחול וחום המכונה ע"י המזמין : גבס דק תכלת לבידוד אקוסטי עובי 12.5 מ"מ PIANOHD תוצרת אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ, ישראל.

פרטי הנטילה

הדוגמה ניטלה בתאריך : 17/03/2020 (השלמת חומר בתאריך 19/05/2020)

הדוגמה נבחרה ע"י בא כוח : המזמין

מקום הנטילה : אין מידע

מהות הבדיקה

בדיקת תגובה בשרפה לפי תקן אירופי EN 13823:2010

"Reaction to fire tests for building products - Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item".

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק

מסמך זה מכיל 3 דפים ואין
להשתמש בו אלא במלואו

סיכום

1. למוצר הנ"ל בוצעו 3 (שלושה) ניסויים.

2. תוכנת FIRE גרסה 1.7.83 מנהלת את תהליך הביצוע ומחשבת את תוצאות הבדיקה.

(פרטים ראה בגוף התעודה)

שם החותם : דר' רכדו גורה
תפקידו : ראש ענף בטיחות אש

שם החותם : אורי אייזיק
תפקידו : מהנדס בודק

תאריך : 01/06/2020

תעודת בדיקה מס' 7013300466

דף מס' 2 מתוך 3 דפים

5.1 תיאור הדוגמה

- דוגמת לוח גבס לבן עם ציפויים בגוונים כחול וחום המכונה ע"י המזמין: גבס דק תכלת לבידוד אקוסטי עובי 12.5 מ"מ PIANOHD תוצרת אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ, ישראל.

5.2 מידות הדוגמה

- מידות הדוגמה: כ- 150 X 50 ס"מ; עובי ממוצע: כ- 12.5 מ"מ.
- מסה ליחידת שטח: כ- 12960 גר"/מ"ר
- מסה ליחידת נפח: כ- 1037 ק"ג/מ"ק.

6 איקלום

- פיסות הדוגמה אוקלמו בטמפרטורה (23 ± 2) מעלות צלזיוס ולחות יחסית (50 ± 5) אחוז לפי תקן אירופי EN 13238 במשך 312 שעות עד המשקל הקבוע.

7 תהליך הבדיקה

- תאריך הבדיקה 16/03/2020.
- המוצר בבדיקה מוצמד לפלטות "פרומטקט" מקלציום סיליקט בצפיפות 950 ק"ג/מ"ק ובעובי 12 מ"מ.
- תוכנת FIRE גרסה 1.7.83 מנהלת את תהליך הביצוע ומחשבת את תוצאות הבדיקה.

8 ממצאי הבדיקה

פיסה מס'	THR [MJ]	FIGRA _{0.2M} J [W/s]	TSP [m ²]	SMOGRA [m ² /s ²]	טפטוף	LF Sedge
1	1.28	5.14	0.29	0.00	לא	לא
2	1.43	17.91	16.32	0.00	לא	לא
3	1.33	5.60	26.57	0.00	לא	לא
ממוצע	1.35	9.55	14.39	0.00	לא	לא

הערה:

פענוח סימונים וראשי תיבות ראה בנספח א לתעודה זו.

תל אביב / 01/06/2020

נספח א לתעודת בדיקה מס' 7013300466

דף מס' 3 מתוך 3 דפים

פענוח סימונים וראשי תיבות

עלית טמפרטורה	ΔT
איבוד משקל	Δm
התפשטות הלהבה	F_s
מקדם קצב גידול האש	FIGRA
התפשטות אש צדדית	LFS
פוטנציאל קלורי ברוטו	PCS
פוטנציאל קלורי נטו	PCI
קצב היוצרות עשן	SMOGRA
משך הבעירה	t_f
שחרור חום כללי תוך 600 שניות	THR_{600s}
שחרור עשן כללי תוך 600 שניות	TSP_{600s}

תעודת סיווג מס' 7013300467
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ

מענו : א. תעשיה אלון תבור עפולה 0018000

תאריך ההזמנה : 17/03/2020

תאור המוצר

לוח גבס לבן עם ציפויים בגוונים כחול וחום המכונה ע"י המזמין : גבס דק תכלת לבידוד אקוסטי עובי 12.5 מ"מ PIANOHD תוצרת אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ, ישראל.

פרטי הנטילה

הדוגמה ניטלה בתאריך : 17/03/2020 (השלמת חומר בתאריך 19/05/2020)

הדוגמה נבחרה ע"י בא כוח : המזמין

מקום הנטילה : אין מידע

מהות הבדיקה

סיווג המוצר בשרפה לפי תקן ישראלי ת"י 755 " סיווג בשרפה של מוצרי בנייה ואלמנטי בניין – שיטות בדיקה וסיווג לפי תוצאות הבדיקה " (יולי 2013) זהה לתקן אירופי EN 13501-1:2007.

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק

מסמך זה מכיל 4 דפים ואין
להשתמש בו אלא במלואו

סיכום

תעודת סיווג זו מסכמת את תוצאות הבדיקות שבתעודות
מס' 7013300465 (בדיקת חום השרפה) ומס' 7013300466 (בדיקת SBI).

(פרטים ראה בגוף התעודה)

שם החותם : דר' רכרדו גורה
תפקידו : ראש ענף בטיחות אש

שם החותם : אורי אייזיק
תפקידו : מהנדס בודק

תאריך : 01/06/2020

תעודת סיווג מס' 7013300467

דף מס' 2 מתוך 4 דפים

2. פרטי המוצר

2.1 תיאור המוצר

- לוח גבס לבן עם ציפויים בגוונים כחול וחום המכונה ע"י המזמין: גבס דק תכלת לבידוד אקוסטי עובי 12.5 מ"מ PIANOHD תוצרת אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ, ישראל.

2.2 מידות המוצר

- עובי: כ- 12.5 מ"מ.
- מסה ליחידת שטח: כ- 12960 גר"/מ"ר
- מסה ליחידת נפח: כ- 1037 ק"ג/מ"ק.

3 תעודות בדיקה ותוצאותיהן

3.1 תעודות בדיקה

שם המעבדה	שם המזמין	מספר תעודה	תקן
ענף בטיחות אש, מת"י	אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ	7013300465	ISO 1716:2010
ענף בטיחות אש, מת"י	אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ	7013300466	EN 13823:2010

3.2 תוצאות בדיקה

שיטת הבדיקה	פרמטרים	מספר בדיקות	תוצאות		קריטריונים של דרגה A2-s1, d0	
			התאמה לפרמטר	פרמטר רציף	פרמטר רציף	תנאי התאמה
ISO 1716:2010	רכיב העיקרי ליבת גבס לבן	3	(-)	0.8904	≤ 3	(-)
	רכיב לא עיקרי חיצוני - נייר כחול	3	(-)	3.5459	≤ 4	(-)
	- נייר חום	3	(-)	3.1465	≤ 4	(-)
	המוצר כולו	(-)	(-)	1.36	≤ 3	(-)
EN 13823:2010	FIGRA _{0.2MJ} (W/S)	3	(-)	9.55	≤ 120	(-)
	LFS<edge		כן	לא	(-)	כן
	THR _{600s} (MJ)		(-)	1.35	≤ 7.5	(-)
	SMOGRA (m ² /s ²)		(-)	0.00	≤ 30	(-)
	TSP _{600s} (m ²) טפטוף		(-)	14.39	≤ 50	(-)
			לא	לא	(-)	לא

(-) לא ישים

הערה:

פענוח סימונים וראשי תיבות ראה בנספח א לתעודה זו.

תעודת סיווג מס' 7013300467

דף מס' 3 מתוך 4 דפים

4 סיווג ויישום של המוצר

4.1 הסמכתה לסיווג
המוצר סווג בהתאם לסעיפים 11 ו-15 של תקן ישראלי 755 מיולי 2013.

4.2 סיווג
לוח גבס לבן עם ציפויים בגוונים כחול וחום המכונה ע"י המזמין : גבס דק תכלת לבידוד אקוסטי
עובי 12.5 מ"מ PIANOHD תוצרת אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ (ישראל)
סווג לפי תגובתו בשרפה לדרגה

A2

הסיווג הנוסף לפי צפיפות עשן הוא

s1

הסיווג הנוסף לפי התפרקות המוצר ועיוות צורתו בבדיקה הוא

d0

התפרקות ועיוות צורה	צפיפות עשן	תגובה בשרפה
0	1	A2
d	s	-

סיווג לפי תגובה בשרפה: A2- s1, d0

4.3 תחום היישום (תנאי השימוש)

הסיווג של המוצר הנ"ל תקף לתנאי השימוש הסופי הבאים :

- הרכבת המוצר בלי תלות לצדדים ולכיוונים.
- תכונות המוצר בהתאם לסעיף 2 של התעודה הזו.

תל אביב / 01/06/2020

נספח א לתעודת סיווג מס' 7013300467

דף מס' 4 מתוך 4 דפים

פענוח סימונים וראשי תיבות

עלית טמפרטורה	ΔT
איבוד משקל	Δm
התפשטות הלהבה	F_s
מקדם קצב גידול האש	FIGRA
התפשטות אש צדדית	LFS
פוטנציאל קלורי ברוטו	PCS
פוטנציאל קלורי נטו	PCI
קצב היוצרות עשן	SMOGRA
משך הבעירה	t_r
שחרור חום כללי תוך 600 שניות	THR _{600s}
שחרור עשן כללי תוך 600 שניות	TSP _{600s}